

Technisch Merkblad

Betonlook - binnen

Moodpaints Betonlook is ideaal voor het maken van een unieke betonlook op je muren. De verf is gemakkelijk verwerkbaar en het betonlook effect is door iedereen op een eenvoudige wijze te creëren. De verf is hoger gepigmenteerd dan gewone verf, met als resultaat diepe kleuren en een prima dekkend vermogen.

Eigenschappen: Sneldrogend, geurarm, betonlook effect en goed dekkend.

Toepassen: Moodpaints Betonlook is te gebruiken als verf voor muren binnenshuis. Het aanbrengen is gemakkelijker dan je denkt. Moodpaints Betonlook kan worden aangebracht op steen, stucwerk en al geschilderde muren.

VERWERKING	APPLICATIE
Applicatie	Dekkend aanbrengen met roller en/of kwast. Na volledige droging, voor het effect, de laatste laag dik en op een speelse wijze aan met een blokkwast. Direct hierna afwerken door met een spaan of spatel kleine slagen te maken in de nog natte laag.
Verdunning	Niet verdunnen.
Verbruik	Gladde ondergrond: ± 8 m ² /L per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad)	Droog na ± 2 uur. Na ± 6 uur kan een eventuele volgende laag worden aangebracht. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +10°C. Alleen in droge ruimten toepassen. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.

ONDERGROND	VOORBEHANDELING
Algemeen	De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, was-, siliconen-, vet en stofvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen en repareren. Vul eventuele gaten met een vulmiddel.
Bestaande muurverflagen	Moodpaints Betonlook kan rechtstreeks op al geschilderde muren.
Zuigende ondergronden	Voorbehandelen met een geschikt voorstrijkmiddel. Na droging Moodpaints Betonlook aanbrengen.
Poederende ondergronden	Poederende lagen en oude veegvastlagen grondig afwassen totdat de ondergrond niet meer afgeeft. Vervolgens voorbehandelen met fixeermiddel. Na droging Moodpaints Betonlook aanbrengen.
Verontreinigde ondergronden (aanslag van water, nicotine, roet, lijmresten, etc.)	Verwijder eventuele verontreinigingen met een ontvettingsmiddel en behandel die voor met een isoleermiddel. Na droging Moodpaints Betonlook aanbrengen.
Behang	Vooraf hechting goed controleren, vooral in de hoeken
Voor alle ondergronden geldt	Belangrijk: Neem tussen de diverse voorbehandelingen voldoende droogtijd in acht. Eventuele spatten direct verwijderen met een vochtige doek of spons.

TECHNISCHE GEGEVENS	WAARDE
Dichtheid	Ca. 1.0 g/ml
Bindmiddelbasis	Acrylaat
Pigmenten	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Vaste bestanddelen	25% v/v
Oplosmiddel	Water
Kleur	Diverse kleuren
Glansgraad	Mat ISO-2813: 85° < 5%
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Minimaal 12 maanden houdbaar.
Gevaren	Zie geldend Veiligheidsinformatieblad.

Algemene opmerking:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht, door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten. Hoe donkerder de kleur, hoe meer het suède effect zichtbaar is. Bij lichte kleuren zal het effect subtieler zijn.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder vooraankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande technische merkbladen ongeldig.

Versie 06-09-2017