



## OVERZICHT AKKIT TEGELLIJMEN

		Akkit 401 Tegelijm	Akkit 402 Flexibele tegelijm	Akkit 403 Flexibele tegelijm voor natuursteen	Akkit 404 Dispersielijm	Akkit 405 Sneldrogende flexibele tegelijm	Akkit 406 Lichtgewicht flexibele tegelijm
Normering		C1 T	C2 TE S1	C2 FT S1	D2TE	C2 FT S1	C2 TE S1
Emissie klasse			EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Soort	Keramische tegel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Porcellanato	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Natuursteen	✗	✓ (donker natuursteen)	✓	✗	✓ (donker natuursteen)	✓ (donker natuursteen)
	Glasmosaïek	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Tegel formaat		20 x 30	tot 60 x 60	tot 100 x 100	tot 30 x 40	tot 260 x 120	tot 100 x 100
Toepassingsgebied	Binnen	✓	✓	✓	tot 30 x 60	✓	✓
	Buiten	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Wand	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vloer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vochtige ruimte	✓	✓	✓	✓ (alleen wand)	✓	✓
Ondergrond	Kritische ondergrond	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Vloerverwarming	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Oud tegelwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## OVERZICHT AKKIT TEGELLIJMEN

		Akkit 401 Tegellijm	Akkit 402 Flexibele tegellijm	Akkit 403 Flexibele tegellijm voor natuursteen	Akkit 404 Dispersielijm	Akkit 405 Snel drogende flexibele tegellijm	Akkit 406 Lichtgewicht flexibele tegellijm
Maximale dikte lijmlaag		5 mm	5 mm	20 mm	4 mm	20 mm	15 mm
Verwerking	Inzetbaar als	Dunbed	Dunbed	Dun- middenbed	Dunbed	Dun- middenbed	Dun- middenbed
	Tijd lijm open	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
	stofarm	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Verbruik per verpakking (25/5kg of 14/5kg)	4 mm getande lijmkam	ca. 16,5 m <sup>2</sup>	ca. 16,5 / 3,3 m <sup>2</sup>	ca. 14 / 2,8 m <sup>2</sup>	ca. 9 / 3,3 m <sup>2</sup>	ca. 14 / 3 m <sup>2</sup>	ca. 20 m <sup>2</sup>
	6 mm getande lijmkam	ca. 12,5 m <sup>2</sup>	ca. 12,5 / 2,5 m <sup>2</sup>	ca. 11 / 2,2 m <sup>2</sup>	ca. 7 / 2,5 m <sup>2</sup>	ca. 11 / 2,3 m <sup>2</sup>	ca. 14 m <sup>2</sup>
	8 mm getande lijmkam	ca. 9 m <sup>2</sup>	ca. 9 / 1,8 m <sup>2</sup>	ca. 8 / 1,6 m <sup>2</sup>	ca. 5 / 1,8 m <sup>2</sup>	ca. 8,5 / 1,7 m <sup>2</sup>	ca. 10 m <sup>2</sup>
	10 mm getande lijmkam	ca. 7 m <sup>2</sup>	ca. 7 / 1,4 m <sup>2</sup>	ca. 6,5 / 1,3 m <sup>2</sup>	ca. 4 / 1,4 m <sup>2</sup>	ca. 7 / 1,4 m <sup>2</sup>	ca. 9 m <sup>2</sup>
	Middenbed vertanding			ca. 4 / 0,8 m <sup>2</sup>		ca. 4 / 0,8 m <sup>2</sup>	ca. 4,5 m <sup>2</sup>
Verbruik in kg/m <sup>2</sup>	4 mm getande lijmkam	1,5 kg	1,5 kg	ca. 1,8 kg	1,5 kg	1,7 kg	0,9 kg
	6 mm getande lijmkam	2 kg	2 kg	ca. 2,3 kg	2 kg	2,2 kg	1,3 kg
	8 mm getande lijmkam	2,8 kg	2,8 kg	ca. 3,2 kg	2,8 kg	3 kg	1,8 kg
	10 mm getande lijmkam	3,6 kg	3,6 kg	ca. 4 kg	3,6 kg	3,5 kg	2,1 kg
	Middenbed vertanding	✗	✗	ca. 6,4 kg	✗	6 kg	4 kg